



# cartone bianco vegetale "WE"



## liscio due lati

formato standard 72 x 103 cm

codice	WE10	WE14	WE15	WE18	WE20	WE22	WE25	WE30	WE35 *)
spessore (mm)	4,00	3,50	3,00	2,50	2,25	2,00	1,80	1,50	1,30
grammatura (gr./m <sup>2</sup> )	2000	1750	1500	1250	1160	1000	925	760	690
gr./foglio (72x103 cm)	1483	1298	1112	927	860	742	686	564	512
fogli/pacco (25 kg) ca.	16	19	22	26	29	33	36	44	48

tolleranza +/- 10 %

\*) spessore ordinabile su richiesta – minimo ordinabile = 2500 kg

### caratteristiche principali:

materiale: fibra vergine 100 %

umidità: 7,5 % (+/- 1,5 %)

resistenza: 120 J/m<sup>2</sup> - min. 100 (Scott Bond TAPPI 569)

valore PH: 7 sul estratto acquoso

condizioni climatiche durante il test: 23° C – 50 % RH (secondo ISO 187)

## cartone bianco vegetale "WE" monogetto - liscio 1 lato formato standard 72 x 102 cm



codice	WE40	WE45	WE50	WE60	WE70	WE80 *
spessore (mm)	1,20	1,00	0,90	0,75	0,65	0,50
grammatura (gr./m <sup>2</sup> )	570	480	435	360	290	275
gr./foglio (72x103 cm)	419	353	319	264	213	202
fogli/pacco (25 kg) ca.	60	71	78	95	117	124

tolleranza +/- 5 %

\* spessore ordinabile su richiesta – minimo ordinabile = 3 ton

### caratteristiche:

materiale:	pastalegna pura, lisciata da un lato
umidità:	7,5 % (+/- 1,5 %)
liscio superficie:	500 ml/min. (Bendtsen)
resistenza:	100 J/m <sup>2</sup> (Scott Bond)
assorbimento:	lato liscio 25 gr./m <sup>2</sup> (Cobb 60) lato non liscio 35 gr./m <sup>2</sup> (Cobb 60)
valore PH:	7,50 – 10,00 sul estratto acquoso
riserva alkali:	> 0,4 mol/kg

### certificazioni:

- ISO 9000:2008 – sistema di qualità (copre: produzione di cartone e servizio clienti)
- ISO 14001: 2004 – gestione ripartimento ambiente (copre: produzione e marketing del cartone)
- HACCP, ISO 22000:2005 – gestione ripartimento alimentarietà (copre: produzione di cartone e servizio clienti)
- ISO PEFC COC:2006 – catena di custodia della materia prima in legno (copre: produzione e marketing del cartone)