

UPM Raflatac Technical Information

23-06-2025 EN SI EMEIA

Face	MULTITAC INDUSTRIAL VELLUM
Sales Code	Z6
Product	Multitac contruction based on two white woodfree kraft backing paper and uncoated paper in between on extrapermanent adhesive.
Use	Designed for multitac applications where “double side tape” effect is needed. ie: clothes samplers, photo albums, etc

Typical technical values

Substance	181	g/m ²	ISO 536
Caliper	176	µm	ISO 534

Disclaimer

The performance of the product should always be tested in the actual application conditions. Our recommendations are based on our most current knowledge and experience. As our products are used in conditions beyond our control, we cannot assume any liability for damage caused through their use. Users of our products are solely responsible that the product is suitable for its intended application, and have determined such at their sole discretion. Users must comply with any applicable legislation and/or testing requirements for the finished article, and are responsible for bringing their products to market.

This publication does not constitute any warranty, express or implied, and is intended only for the recipient and cannot therefore be transferred to any third party. We cannot assume any liability for the use of our products in conjunction with other materials.

All our products are sold subject to UPM Raflatac's general sales conditions, and you should ensure that any existing laws are observed.

This publication replaces all previous versions. All information is subject to change without notice.

UPM Raflatac Informazioni tecniche

25-04-2020 IT SI

Adesivo	SP3H
Codice di vendita	SP3H
Tipo	Permanente universale forte per fogli.
Composizione	Dispersione acrilica modificata.
Uso	Particolarmente indicato per applicazioni dove è richiesta un'alta adesione iniziale su superfici ruvide. Ottima resistenza al sollevamento dei bordi. Raccomandato per l'etichettatura di superfici curve e cartoni. Buona resistenza al calore.

Valori tecnici standard

Adesione iniziale	13	N/ 25mm	FTM 9
Coesione min	2	h	FTM 8
Temperatura di etichettatura min	5	°C	
Temperatura di servizio min	-10	°C	
Temperatura di servizio max	80	°C	

Limitazioni A causa della natura adesiva, è consigliabile prestare molta attenzione durante l'incisione: abbassare l'altezza del vassoio, pulire frequentemente le lame con il silicone per eliminare i residui di colla.

Informazioni aggiuntive Il centro di ricerche ISEGA ha approvato l'adesivo per il contatto diretto con alimenti secchi, umidi e non grassi.

Certificazioni Per ulteriori informazioni sulla conformità relativa alle applicazioni di etichettatura di prodotti alimentari, contattare il rappresentante di vendita locale per il documento di Dichiarazione di conformità (DoC).

Dichiarazione di non responsabilità I nostri consigli si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze più attuali. Poiché i prodotti sono utilizzati al di fuori del nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi danno causato dal loro uso. La responsabilità che il prodotto sia idoneo per l'applicazione prevista è a totale carico degli utilizzatori ed è a loro esclusiva discrezione. Gli utilizzatori sono tenuti a rispettare le normative vigenti e/o i requisiti di test del prodotto finito e sono responsabili della loro commercializzazione.

La presente pubblicazione non costituisce alcuna garanzia, espressa o implicita, ed è destinata esclusivamente al destinatario; pertanto, non può essere ceduta a terzi. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per l'uso dei nostri prodotti combinati con altri materiali.

Tutti i nostri prodotti sono venduti alle condizioni generali di vendita di UPM Raflatac e gli utilizzatori sono tenuti ad assicurarsi che le leggi esistenti vengano osservate.

La presente pubblicazione sostituisce tutte le precedenti. Tutte le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso.

UPM Raflatac Informazioni tecniche

20-06-2025 IT SI EMEIA

Supporto	KRAFT SPECIAL 90
Codice di vendita	14
Prodotto	Supporto bianco in carta kraft di pura cellulosa.
Uso	Supporto per rotoli o fogli. Non idoneo per applicatori con fotocellula.

Valori tecnici standard

Grammatura	86	g/m ²	ISO 536
Spessore	87	µm	ISO 534
Resistenza alla trazione SM	8.7	kN/m	ISO 1924
Resistenza alla trazione ST	3.8	kN/m	ISO 1924

Dichiarazione di non responsabilità

I nostri consigli si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze più attuali. Poiché i prodotti sono utilizzati al di fuori del nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi danno causato dal loro uso. La responsabilità che il prodotto sia idoneo per l'applicazione prevista è a totale carico degli utilizzatori ed è a loro esclusiva discrezione. Gli utilizzatori sono tenuti a rispettare le normative vigenti e/o i requisiti di test del prodotto finito e sono responsabili della loro commercializzazione.

La presente pubblicazione non costituisce alcuna garanzia, espressa o implicita, ed è destinata esclusivamente al destinatario; pertanto, non può essere ceduta a terzi. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per l'uso dei nostri prodotti combinati con altri materiali.

Tutti i nostri prodotti sono venduti alle condizioni generali di vendita di UPM Raflatac e gli utilizzatori sono tenuti ad assicurarsi che le leggi esistenti vengano osservate.

La presente pubblicazione sostituisce tutte le precedenti. Tutte le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso.