

GRIPPER_ MATT

Italiano

Descrizione Carta patinata senza legno matt.

Applicazioni Per etichette con applicazioni generali con finitura opaca.

Stampabilità Adatto per la stampa su laser, flexografica (tutte le varianti), tipografica (convenzionale e UV), offset convenzionale, offset UV, serigrafia, hot stamping.

SPECIFICHE TECNICHE

	Unità	Norma	Valore	Tolleranza
80	g/m2	ISO 536	80	± 4%
Spessore	µm	ISO 534	74	± 4%
Liscio Bekk	s	ISO 5627		≤100
Punto di bianco ISO	%	ISO 2470-2	96	± 2
Punto di bianco CIE	%	ISO 11475	119	± 3
Opacità	%	ISO 2471	90	-2

Certificati di prodotto

Sicurezza dei giocattoli secondo la Norma EN 71-3

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) secondo la Direttiva 2002/95/CE

Imballaggi e residui di imballaggi secondo la Direttiva 94/62/CE

Contatto alimentare - Frontali e Supporti (carta)

Analisi sensoriale secondo la Norma EN 1230

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica.

La nostra fabbrica d'autoadesivi vanta le certificazioni di Qualità e Ambientali ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e EMAS. I prodotti Adestor, inoltre, possono ordinarsi con le certificazioni PEFC™ e FSC® di Catena di Custodia.



Adesivo EXTRA PERMANENTE

Italiano

Tipo Acrilico, EXTRA PERMANENTE base acqua

Descrizione Adesivo acrilico extra permanente con alti valori di adesione e tack, adatto per superfici difficili e rugose come legno, cartone e plastica.

Scadenza Dalla data di fabbricazione, 2 anni rispettando le seguenti condizioni di stoccaggio: temperatura di 20° C e con umidità relativa del 50%.

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Proprietà Property Propriété	Norma Norm Norme	Unità Units Unités	Valore Value Valeur	Tolleranza Tolerance Tolérance
Adesione (Peel 180° 20'/acciaio inox) Adhesion (Peel 180° 20'/stainless steel) Adhésion (Peel 180° 20'/acier inoxydable)	FTM 1	gf/cm	700	Min. 550
Tack (Quick Stick acciaio inossidabile) Tack (Quick Stick acero inoxidable) Tack (Quick Stick acier inoxydable)	FTM 9	gf	450	Min. 400
Coesione (1kg, in ² /vetro) Shear (1kg, in ² /glass) Cohésion (1kg, in ² /verre)	FTM 8	min	100	Min. 60
Temperatura minima di applicazione Minimum labelling temperature Température minimum d'application		°C		+5
Temperatura minima di servizio Minimum service temperature Température minimum de service		°C		-20
Temperatura massima di servizio Maximum service temperature Température maximum de service		°C		+80

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

CERTIFICAZIONI

BfR XXXVI Contatto alimentare
EN 71/3 - 71/9 Sicurezza sui Giocattoli
2004/12/CE Imballaggi e residui di Imballaggi

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica.

POLYEDRA S.p.A. www.polyedra.com



Adesivo_PERMANENTE

Italiano

Tipo Acrilico, PERMANENTE base acqua

Descrizione Adesivo permanente acrilico per applicazioni generiche su molti tipi di supporti. Buona aderenza sui materiali leggermente rugosi o curvi.

Scadenza Dalla data di fabbricazione, 2 anni rispettando le seguenti condizioni di stoccaggio: temperatura di 20° C e con umidità relativa del 50%.

SPECIFICHE TECNICHE

Proprietà	Norma	Unità	Valore	Tolleranza
Adesione (<i>Peel 180° 20'/acciaio inox</i>)	FTM 1	gf/cm	500	Min. 320
Tack (<i>Quick Stick acciaio inossidabile</i>)	FTM 9	gf	270	Min. 220
Coesione (1kg, in ² /vetro)	FTM 8	min	65	Min. 40
Temperatura minima di applicazione		°C		+5
Temperatura minima di servizio		°C		-20
Temperatura massima di servizio		°C		+80

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

CERTIFICAZIONI

BfR XXXVI Contatto alimentare
EN 71/3 - 71/9 Sicurezza sui Giocattoli
2004/12/CE Imballaggi e residui di Imballaggi

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica.

Supporto_Kraft 90

Italiano

Descrizione

Carta supporto bianca patinata. Buona rigidità e molto stabile nei cambi di umidità ambientale. Disponibile con tagli (senza tagli solo su produzione).

SPECIFICHE TECNICHE

Proprietà	Norma	Unità	Valore	Tolleranza
Grammatura	ISO 536	g/m2	90	±4%
Spessore	ISO 534	μ	90	±4
Resistenza alla trazione long./trasv.	ISO 1924-2	kN/m	5,2 / 2,6	2

Certificati di prodotto

Contatto alimentare - Frontali e Supporti (carta)

Sicurezza dei giocattoli secondo la Norma EN 71-3

Imballaggi e residui di imballaggi secondo la Direttiva 94/62/CE

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica

Supporto_Kraft 80

Italiano

Descrizione

Carta supporto bianca patinata con buona planarità. Non adatto per applicazioni automatiche. Disponibile unicamente senza tagli.

SPECIFICHE TECNICHE

Proprietà	Norma	0	Valore	Tolleranza
Grammatura	ISO 536	g/m2	80	77-83
Spessore	ISO 534	μ	80	78-88

Certificati di prodotto

Contatto alimentare - Frontali e Supporti (carta)

Sicurezza dei giocattoli secondo la Norma EN 71-3

Imballaggi e residui di imballaggi secondo la Direttiva 94/62/CE

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica