reacto® CARBONLESS PAPER

reacto® CB coated back

Selbstdurchschreibepapier, Oberblatt, rückseitig gestrichen
Carbonless paper, top sheet, coated on the back
Papel autocopiativo, hoja superior, dorso recubierto
Papier autocopiant, feuille supérieure, couché au verso

Merkmal **Property** **Propiedad** **Caractéristique**	**Prüfnorm** **Standard** **Norma** **Norme**	**Einheit** **Unit** **Unidad** **Unité**	**Wert** **Value** **Valor** **Valeur**							**Toleranz** **Tolerance** **Tolerancia** **Tolérance**
			56	**60**	**70**	**75**	**80**	**90** **OCR**	**95**	
Flächengewicht Basis weight Gramaje Grammage	ISO 536	g/m² gsm	56	60	70	75	80	90	95	± 5 %
Dicke Caliper Calibre Epaisseur	ISO 534	µm	74	78	88	93	98	113	117	± 5
Glätte Bekk (OS) Smoothness Bekk (TS) Lisura Bekk anverso Lissé Bekk recto	ISO 5627	s	35							± 20
Weiße R457 Brightness R457 Blancura R457 Blancheur R457	ISO 2470	%	98	103	103	103	103	103	103	± 3
Opazität Opacity Opacidad Opacité	ISO 2471	%	81	81	83	85	86	88	88	± 3
Reißlänge längs Breaking length md Longitud de rotura Longueur de rupture SM	ISO 1924-1	m	> 5.000							
Feuchte absolut Absolute humidity Humedad absoluta Humidité absolue		%	5,8							± 0,3

Änderungen vorbehalten / subject to change without notice / sujeto a cambio sin previo aviso / sous réserve de modifications

Koehler PAPER
Koehler Paper SE
Hauptstraße 2 · 77704 Oberkirch · Germany · Phone +49 7802 81-0 · Fax +49 7802 81-4330 · www.koehlerpaper.com

Stand / last update / última actualización / dernière mise à jour: 10.21