



ELEMENTO	DESCRIZIONE	NORMA	UNITA	VALORE
PRODOTTO	Codice articolo			CB-2750-..
	Spessore totale		my	270 my $\pm$ 20
	Peso totale		gr/m ²	330 $\pm$ 20
	Layer di superficie	DIN 51130:2014-02		Composto etilvinilico su entrambi i lati
	Inter-Layer		my	PET 100
	Finitura	GARDNER 60		opaca 8÷10
	Formati disponibili		m	0,914 / 1,07*50
CARATTERISTICHE TECNICHE	Proprietà			Caratteristiche
	Carico rottura	DIN 53354	N/50mm	L 1035 W 1020
	Allungamento	DIN 53356	N/50mm	L 30 W 23
	Tensione superficiale		Dyne	32÷34
	Stabilità dimensionale	DIN 38464		$\leq$ 0.1

APPLICAZIONI	Applicazioni da interni: roll-up, pop-up, display, visual graphics. Applicazioni da esterni: adatto per massimo 12 mesi. Prodotto predisposto per la stampa sul lato bianco.
STAMPABILITÀ	Adatto per la stampa digitale e serigrafia. Adatto per inchiostri UV ed eco-solvente. LAtex: si consigliano test preventivi. Note: data la grande varietà di produttori d'inchiostri e di stampanti per la stampa digitale, le condizioni climatiche e le variabilità di stampa, si raccomanda sempre di eseguire i test necessari prima della stampa. Temperatura ottimale di stampa: 18 $\pm$ 23°C, 45÷60% umidità relativa.
STOCCAGGIO	12 mesi in condizioni normali e ad una temperatura media di 22 °C (min. 12 °C, max. 32 °C) e umidità relativa di 45 - 65%. Il materiale deve essere conservato nelle proprie scatole e non esposto al sole.
Norme di sicurezza	In relazione a quanto previsto dal D.L. N° 133 del 14.09.2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale informiamo che il prodotto è conforme alle attuali Norme REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals) in merito alle sostanze e componenti chimiche. Per ulteriori informazioni si faccia riferimento alla copia certificata delle analisi condotte sulle sostanze prese in considerazione dalla REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals).
NOTE	<i>Le informazioni si basano su ricerche che l'azienda ha scrupolosamente effettuato e che ritiene affidabili: ciò nonostante tali informazioni non costituiscono una garanzia totale. Data la grande varietà dell'uso di tali prodotti e il continuo sviluppo di nuove applicazioni, l'utilizzatore finale è tenuto a considerare l'adattabilità e la performance del prodotto in relazione all'uso, assumendosi i rischi che riguardano l'uso specifico. Il venditore non è responsabile né per i danni che eccedono il prezzo di vendita, né per eventuali danni incidentali. I parametri possono essere modificati anche senza preavviso.</i>