

Folio APET Gloss

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Film APET estruso (200-500 μ) trasparente con superfici gloss/gloss.

DATI TECNICI

Proprietà	Standard	Unità	Valori
Spessore film	DIN 53370 / ISO 4593	μ	200-500
Tolleranza spessore	DIN 53370 / ISO 4593	%	-5/5 200-500 μ
Densità	DIN EN ISO 1183-2	g/cm ³	1.32/1.36
Resistenza alla trazione	DIN EN ISO 527 test speed V 100 mm/min, misurato sulla lunghezza a seconda dello spessore	Mpa	55
Resistenza all'impatto	DIN EN ISO 8256 misurato sulla lunghezza	KJ/m ²	300
Tensione superficiale	DIN EN ISO 8296 misurato sulla lunghezza	mN/m	34
VICAT – punto di rammollimento	DIN EN ISO 306 metodo B/50	°C	68/72
Stabilità dimensionale (longitudinale)	DIN 53377 stoccaggio in armadio riscaldato a 80°/15min	%	-7/0 200-500 μ
Stabilità dimensionale (trasversale)	DIN 53377 stoccaggio in armadio riscaldato a 80°/15min	%	-7/0 200-500 μ

CERTIFICAZIONI

Il prodotto è conforme alla normativa Contatto Alimenti da richiedere prima dell'ordine. Onere dell'utilizzatore finale del lavorato la verifica di idoneità del prodotto all'applicazione finale e di provvedere a certificazione complessiva.

TEMPERATURE DI TRASFORMAZIONE E STOCCAGGIO - TRASPORTO

Raccomandato lo stoccaggio, nell'imballo fornito, a temperature tra i 10° e i 30°. Non esporre a la luce solare diretta ed evitare sbalzi di temperatura e umidità. Prima della lavorazione, mantenere il prodotto a temperatura ambiente per almeno 24 ore.

Durata 12 mesi.

I dati contenuti nella presente scheda tecnica sono basati sulle informazioni ricevute dai fornitori e sulla attuale conoscenza ed esperienza. Alla luce del numero di fattori che possono influenzare processabilità e un uso dei prodotti, le informazioni sopra riportate non sollevano gli utilizzatori dei nostri materiali dall'effettuare test e prove sugli stessi, per verificarne l'idoneità all'uso

Data di emissione: 04/03.2020
Data di revisione: 04/03.2020 GV
Documento emesso da: GV/S&D